

以檢測相同粉體 (珍珠粉-頂A)之雷射粒徑量測報告為例

(量測單位：國科會實驗室--成功大學航空太空研究所)

奈米粒徑量測報告(顆粒數比率)

粒徑分佈平均值：0.0636 μm =63.6 奈米(D50)

奈米粒徑量測報告(體積比率)

粒徑分佈平均值：0.0824 μm =82.4 奈米(D50)

